

## weberprim bond mono



- 1 component hechtprimer : snel en gebruiksklaar
- Hoge hechtsterkte : bevordert de hechting op oude ondergronden van nivelleringsmortels en kleefmortels
- Solventvrij
- Sneldrogend



Waterwerende hechtgrondlaag voor vloeregalisatiemortels en kleefmortels

### GEBRUIK

- waterwerende hechtgrondlaag voor vloeregalisatiemortels en kleefmortels op oude ondergronden

### TOEGELATEN ONDERGRONDEN

#### • binnenmuren

alle soorten tegels  
resistente verven (alkyd, epoxy, PU, ...)

#### • binnenvloeren

alle soorten tegels (inbegrepen geglazuurde tegels)  
hard vinyl  
resistente vloerverven (epoxy, polyurethaan, ...)  
cementdekvloeren met epoxy of bitumineuze lijmresten  
waterbestendige houten platen : multiplex WBP, spaanplaat type B of type OSB  
asfaltdekvloeren  
plankenvloeren op steunbalken

- voor alle andere ondergronden : raadpleeg ons

### GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weberprim bond mono niet :
- buiten
- onder water
- op gipskartonplaten of anhydrietdekvloeren om de waterdichting van watergevoelige ondergronden in vochtige lokalen te verzekeren
- op oude lijmresten oplosbaar met water

### GEBRUIKSVORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

### VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- drogingstijd : 1 tot 3 uren
- na droging vormt weberprim bond mono een doorschijnende roze film die licht kleverig blijft om een goede hechting met het bekledingsmateriaal te waarborgen

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

### PRESTATIES

- temperatuurweerstand : van -10°C tot +70°C

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

### VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergronden dienen droog, hard, cohesief en zuiver te zijn
- krab oude niet-resistente ondergronden (afbladderende verf, lijmen van vinyl vloerbekledingen, betonslib, ...)
- verwijder vuil (gipssporen)
- reinig de ondergronden om alle sporen van vet en onderhoudsproducten (boenwas, ...) te verwijderen
- maak tegels behandeld met een waterwerend middel ruw
- spoel overvloedig en laat drogen

- schuur geboenwast parket droog
- ontstof zorgvuldig

### **TOEPASSINGSVOORWAARDEN**

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- de ondergronden dienen volkomen droog te zijn

### **AANBRENGEN**

- schud de bus of de emmer weberprim bond mono zeer goed vóór gebruik
- breng de hechtprimer weberprim bond mono met een schapenvachtrol of een platte borstel aan. Let erop overall een gelijkmatige, uniforme filmdikte te bekomen
- laat 1 tot 3 uren drogen
- bedek weberprim bond mono binnen de 48 uren met de egalisatieproducten of tegellijmen

### **AANBEVELINGEN**

- raadpleeg de technische nota's van de vloeregalisatie-, nivellerings- en kleefmortels
- verdun niet
- reinig het gereedschap vóór droging met water
- bevuil weberprim bond mono niet vóór het aanbrengen van de mortels om hun hechting niet te schaden (planken of stijve platen ter bescherming plaatsen)
- verwijder vóór het aanbrengen van weberprim bond mono zorgvuldig alle lijmresten oplosbaar met water

### **VERPAKKINGEN**

- emmer van 2,5 en 5 kg

### **KLEUR**

- licht rood

### **VERBRUIK**

- ongeveer 100 g/m<sup>2</sup>

### **GEREEDSCHAP**

- schapenvachtrol of platte borstel

### **BEWARING**

- 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte