

webercol plus comfort



- Eén uniek product voor al uw werven (nieuwbouw en renovatie)
- Tijdwinst op de werf
- Zeer fijne structuur : bijzonder geschikt voor doorzichtig mozaïek



webercol plus comfort is een zeer flexibele, lichtgewicht tegellijm voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Deze «Comfort Engineered» tegellijm heeft een zeer fijne structuur en valt vooral op door het geringe gewicht. Met de verpakking van 15 kg behaal je een verwerking van evenveel m² als met een zak van 25 kg normale tegellijm. Bovendien is deze tegellijm stofarm, en draagt zo bij aan een arbeidsvriendelijke verwerking.

GEBRUIK

- plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van kleine tot grote formaten, op muren en vloeren binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie
- ook verwerkbaar in vloeibare consistentie

GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik webercol plus comfort niet :
- op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag (< 3 mm)
- op metaal
- op polyester
- op weinig cohesieve ondergronden
- op betonplaat met curing compound op
- voor het kleven van harsgebonden tegels, van XXL-tegels en van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden

GEBRUIKSVOORZORGEN

- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur mengsel : 3 uren
- praktische open tijd : 30 minuten
- versteltijd : 20 minuten
- wachttijd vóór het voegen : minimum 10 uren
- wachttijd vóór ingebruikname vloer : minimum 10 uren
- zetdikte : van 2 tot 15 mm

• deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

PRESTATIES

- classificatie C2TE S1
 - certificaat EC1 plus
 - initiële hechting : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
 - hechting na inwerking van warmte : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
 - hechting na inwerking van water : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
 - hechting na vorst/dooi cycli : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
 - transversale vervorming : $> 2,5 \text{ mm}$
- deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergronden dienen steeds droog, zuiver, stevig, stabiel, gezond en cohesief te zijn

- verwijder alle sporen van vet, oliën en cementmelk
- ontstof door stofzuigen
- steek dunne uitvlaklagen (dunner dan 3 mm) af
- gipsondergronden dienen droog (vochtgehalte < 1%), niet gepolijst en stofvrij te zijn. Krab of schuur deze indien nodig om de polijstfilm te verwijderen
- breng op anhydrietdekvloer (geschuurd en ontstof) en lichtbeton, op te poreuze cementondergronden en gips, eerst de grondlaag weberprim tac aan. Laat 1 tot 4 uren drogen
- vul eventuele gaten of belangrijke oneffenheden, tenminste 48 uren vóór het verlijmen op of uit. Plaatselijk uitvlakken tot 10 mm kan met webercol plus comfort uitgevoerd worden
- breng op houten ondergronden (houten platen, oud verlijmd mozaïekparket) en hard vinyl de grondlaag weberprim bond mono aan. Laat 1 tot 3 uren drogen. weberprim bond mono blijft licht kleverig
- schuur bestaande geglaazuurde tegels met grove korrel

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon of op warme ondergronden, op vloerverwarming in werking (schakel de verwarming 48 uren voordien uit)

AANBRENGEN

- maak met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) aan met 7,2 l (normale consistentie) tot 9,2 l (vloeibare consistentie) zuiver water per zak van 15 kg
- laat 5 minuten rusten breng webercol plus comfort op de ondergrond aan en kam vervolgens in een gelijke laagdikte uit, met een aan het tegelformaat en de vlakheid van de ondergrond aangepaste getande spaan
- de lijmoeverdracht moet minimaal 80% zijn
- controleer regelmatig de lijmoeverdracht voorzie bij vloerverwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmoeverdracht van 100%
- verzeker een goede overdracht onder de tegels en verdrijf alle lucht door de tegels aan te kloppen of goed aan te drukken
- raadpleeg bij cementgebonden tegels en cementcomposiettegels steeds de technische fiche van de tegels of raadpleeg ons
- verwijder, naarmate het werk vordert, sporen van webercol plus comfort op de tegels met een vochtige spons (in het bijzonder bij terracotta)

AANBEVELINGEN

- gebruik webercol plus comfort wit voor tegelwerken gevoegd met een witte of lichte voegmortel, of voor natuursteen
- bij cementgebonden tegels en cementcomposiettegels steeds de technische fiche van tegels raadplegen of ons raadplegen
- de lijmoeverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoeverdracht
- voorzie bij vloerverwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmoeverdracht van 100%
- leef de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaar webercol plus max. 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, beschermd tegen vocht

VERPAKKINGEN

- zak van 15 kg

KLEUR

- wit en grijs

VERBRUIK

- van 1,8 tot 2 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

GEREEDSCHAP

- truweel, getande spaan, traagdraaiende elektrische menger

BEWARING

- 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

ONDERGROND

BINNENMUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cement - of bastaardbepleistering	x	x	x	x***
verlijmde kalkzandsteenblokken * en cellenbeton *	x	x	x	x***
gipsbepleistering *, gipsblokken *	x	x	x	x***
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x	x	x	x***
vezelcementplaten (hou rekening met gewicht van de tegels), geëxpandeerde glasplaten	x	x	x	x***
afgeschuurde verf of betegeling (op cementondergrond)	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x	x***
terracotta (op cementondergrond)	x			
BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
cementbepleistering, beton	x	x	x	x***
terracotta op cementondergrond	x			
systeem ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry	x	x	x	x***
waterdichtingsmembraan type webersys dry GOLD	x	x	x	x***
BINNENMUREN / ZEER VOCHTIGE LOKALEN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton	x	x	x	x***
cementbepleistering	x	x	x	x***
BINNENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat, cementdekvloer	x	x	x	x***
vloerverwarming met warm water	x	x	x	x***
elektrische vloerverwarming in dekvloer	x	x	x	x***
anhydrietdekvloer (geschuurd) *	x	x	x	x***
lichtbeton * -dekvloer * (densiteit > 0,65)	x	x	x	x***
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x	x	x***
vloeregalisatiemortel op houten ondergrond	x	x	x	x***
betegeling, vloerverf of harsvloeren op cementondergrond	x	x	x**	x***
hard vinyl op cementondergrond **	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x			
oud verlijmd mozaïekparket **	x			
gezandstraalde asfaltdekvloer **	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x	x***
gipsvloerplaten *	x	x	x	x***
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan	x	x	x	x***
BUITENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	x	x	x	
cementdekvloer	x	x	x	
gestabiliseerd zand (150 kg cement/m ³ zand)	x	x		
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan	x	x	x	
BUITENMUREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cementbepleistering (steenstrips tot 28 meter)	x***	x***		
beton (tegels tot 28 meter)	x***	x***		
beton, cementbepleistering (natuursteen tot 28 meter)	x***	x***		
ZWEMBADEN EN WATERRESERVOIRS	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat, cementdekvloer	x	x		
beton, cementbepleistering	x	x		
weberdry cem, weberdry cemseal (privé-zwembad)	x	x		

■ * na grondlaag **weberprim tac**
 ■ ** na grondlaag **weberprim bond**
 ■ *** raadpleeg weber, max. formaat 14.400 cm²

Tegelformaten :
 KLEIN : ≤ 1.600 cm²
 MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²
 GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²
 XXL : ≥ 10.000 cm²