

## weberjoint large



- Waterwerend, weinig gevoelig voor vervuiling
- Versnelde uitharding, vergemakkelijkt het reinigen
- Ook toepasbaar volgens de traditionele methode (inwassen)



Waterwerende en stofvrije mortel voor brede tegelvoegen

### GEBRUIK

- realiseren van tegelvoegen van marmer, natuursteen, keramische tegels, terracotta van 3 tot 20 mm breedte

### TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- vloeren en muren binnen
- vloeren buiten
- prestaties geschikt voor gebruik op vloerverwarming met warm water

### GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weberjoint large niet :
  - op gevels
  - op houten platen
  - op een plankenvoer bedekt met een egalisatiemortel : gebruik webercolor premium
  - in lokalen onderhevig aan reiniging onder hoge druk ( $\geq 80$  bars) : gebruik weberepox easy of webercolor premium
  - in lokalen onderhevig aan agressieve producten (zuren, detergenten, ...) : gebruik weberepox easy of webercolor premium
  - in lokalen onderworpen aan specifieke voorschriften inzake hygiëne : gebruik weberepox easy of webercolor premium
- in zwembaden

### GEBRUIKSVORZORGEN

- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

### VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur van het mengsel : tot 1 uur
- wachttijd vóór volledige uitharding : min. 12 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : min. 24 uren
- voegbreedte : van 3 tot 20 mm
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

### PRESTATIES

- geklasseerd volgens EN 13888 : CG2 WAR
- densiteit van de uitgeharde mortel : 2,0
- druksterkte : ongeveer 45 N/mm<sup>2</sup>
- deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

### VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- zorg ervoor dat de ruimte bestemd voor het voegen droog is en vrij van lijm
- reinig, indien nodig, door uitkrabben om een goede hechting, een droging en een homogene kleur van de voeg te verzekeren

### TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C

- breng niet aan in volle zon of op warme tegels

### **AANBRENGEN**

- maak weberjoint large bij voorkeur met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) aan met 5 l (6 l voor anthracite) zuiver water per zak van 25 kg
- smeer weberjoint large diagonaal op de tegels uit en vul de voegen volledig met een voegspaan (rubberen pad) of een rubberen aftrekker (op vloeren)
- verwijder het teveel aan voegmortel met een voegspaan, vastgehouden in een meer verticale hellingshoek (45°)
- reinig vóór uitharding de tegels diagonaal met een herhaaldelijk gespoelde vochtige spons of een sponsspaan
- let erop de voegen niet uit te hollen om de tegelboorden achteraf niet te beschadigen
- droog, na het drogen van de mortel, de tegels met een droog doek of met de witte schoonmaakpad af

### **AANBEVELINGEN**

- verlijm het tegelwerk bij het voegen met zuiver witte voegmortel met witte tegellijm
- gebruik voor het voegen van vlekgevoelige natuursteen weberjoint large beige (voer eerst een test uit)
- om zeer harde voegen te bekomen of bij warm weer, het product daags na het aanbrengen lichtjes bevochtigen
- om uitbloeiing van de voegmortel maximaal te vermijden :
- respecteer de droogtijden van de ondergrond (dekvloer), de legmortel of de tegellijm vóór het aanbrengen van de voegen en controleer het restvochtgehalte
- breng de voegen binnen de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden inzake hydrothermische indicatoren (temperatuur, vochtigheid van het lokaal en de ondergrond) aan
- respecteer de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater
- laat de mortel voldoende aantrekken vooraleer de voegen te reinigen. De voegmortel dient een afbindingsfilm aan het voegoppervlak te vertonen
- maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen

### **VERPAKKINGEN**

- zak van 25 kg

### **KLEUR**

- 6 kleuren

### **VERBRUIK**

- van 0,5 tot 2 kg/m<sup>2</sup> afhankelijk van de voegbreedte, voegdiepte en het tegelformaat

### **GEREEDSCHAP**

- sponsspaan, rubberen voegspaan, witte schoonmaakpad

### **BEWARING**

- 12 maanden jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht