


Technische fiche



All Purpose Fastener (AP-schroef)

Verpakking	Artikelnummer
500 of 1000 stuks per emmer	verscheidene
<i>Opmerking: Specifieke Productnummers verderop in de Technisch fiche.</i>	

Omschrijving

Elevate™ All Purpose Fasteners worden gebruikt in combinatie met plaatjes, batten strips en knelprofielen voor de mechanische bevestiging van Elevate dakmembranen of toebehoren in stalen, multiplex en houten ondergronden. Bijkomend kunnen ze worden gebruikt in combinatie met isolatiebevestigingsplaatjes om isolatie en dekplaten te bevestigen.

Toepassing

All Purpose Fasteners kan gebruikt worden in volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM en UltraPly™ TPO.

Vorbereiding

De ondergrond moet stevig en droog zijn. Voor bevestiging in ondergronden waar er twijfel is met betrekking tot de verankeringscondities, is het noodzakelijk vooraf uittrekproeven uit te voeren. De lengte van de schroef wordt bepaald door de dikte van de isolatie en het type ondergrond. Raadpleeg de Elevate installatierichtlijnen voor meer informatie.

Plaatsingsmethode

Veranker de bevestigingen met een boor op lage snelheid. Gebruik een nr. 3 verharde Phillips-kop om de bevestigingen in te schroeven. Draai de bevestiger niet te vast, noch te los. De schroeven moeten geschikt zijn voor het dakmateriaal zoals bepaald in de Elevate richtlijnen. Bij een stalen ondergrond moeten de schroeven minstens 19 mm doorheen de staalplaat zitten, in of doorheen houten ondergronden minstens 25 mm.

Verbruik

In overeenstemming met de vereisten volgens windcalculatie en volgens de Elevate technische richtlijnen.

Eigenschappen

Technical	
• Materiaal	SAE 1022, hitte behandeld staal
• Kleur	Rood
• Schroefdraad (mm)	6 mm
• Schroefdraad/inch	13
• Kop	Nr. 3 Phillips-kop
• Typische uittrekwaarde	1400 N in 0,70 mm steel deck 1600 N in 0,75 mm steel deck 1600 N in 18 mm OSB deck
• Corrosie	Electro-depositie (E-coat), vertoont 15% of minder rode roest na 30 cycli van Kesternich 15% of minder rode roest na 30 cycli van Kesternich.

Productnummer & Eigenschappen

Artikelnummer	Schroeflengte	Lengte schroefdraad	Stuks/emmer
W56RAC4224	38 mm (1 ½")	volledig	1000
W56RAC4225	50,5 mm (2")	volledig	1000
W56RAC4226	63,5 mm (2 ½")	volledig	1000
W56RAC4227	76 mm (3")	73 mm	1000
W56RAC4228	89 mm (3 ½")	73 mm	1000
W56RAC4229	101,5 mm (4")	98 mm	1000
W56RAC4206	114 mm (4 ½")	98 mm	1000
W56RAC4207	127 mm (5")	98 mm	1000
W56RAC4198	140 mm (5 ½")	98 mm	1000
W56RAC4208	152 mm (6")	98 mm	1000
W56RAC4209	178 mm (7")	98 mm	500
W56RAC4210	203 mm (8")	98 mm	500

Opslag

Droog en zuiver. Bewaar in de originele, ongeopende verpakking, onder algemene opslagomstandigheden.

Houdbaarheid

Onbeperkt, indien bewaard volgens bovenvermelde voorwaarden.

Voorzorgsmaatregelen

Bescherm de ogen tijdens de verwerking.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.