

Belgafoil^{IN-M} IGT



PRODUCTBESCHRIJVING

Het product bestaat uit een luchtdichte en dampremmende folie in combinatie met een mesh/netje. De zelfklevende bevestigingsstrook maakt een zeer eenvoudige, volledig verborgen inbouw van de inpleisterbare folie mogelijk.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- luchtdicht
- blijvend elastisch
- **versterkte superlijmlaag (IGT)**
- **extra brede lijmstrook (25mm) toepasbaar op alle soorten raamprofielen mits grondig ontvet**
- **megahechting op structuurlak, alu, PVC en hout**
- **perfect monteer- en transporteerbaar vanuit de werkplaats**
- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- eenvoudig inpleisterbaar

TOEPASSINGSGBIED

Belgafoil^{IN-M} is ontwikkeld voor de luchtdichte en dampremmende aansluiting tussen schrijnwerk en pleisterwerk aan de binnenzijde van ramen.

VERWERKING

Het bevestigingsoppervlak moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Belgafoil^{IN-M} afrollen en afsnijden met ±10 cm extra lengte per zijde voor de lusvormige bewegingsreserve in de hoeken. Het bescherm papier verwijderen en de bevestigingsstroken zorgvuldig aandrukken tegen de zijkant van het raam. Dit proces herhalen op alle af te dichten zijden van het raam. Het raam in de opening plaatsen en bevestigen, de ruimte tussen het raam en de wand gedoseerd opvullen met isolerend materiaal, bijv. met flexibel PU-schuim. Belgafoil^{IN-M} kan nu ingepleisterd worden door de stukadoor.

VERPAKKING

- op rollen met een lengte van 30 m (2 rollen/doos)
- standaardbreedte: 100 mm + 70 mm

SCHOONMAKEN

Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgafoil^{IN-M} mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.



TECHNISCHE KENMERKEN

Productopbouw vezels/folie	PES-PE-PES	
Gewicht	DIN 53854	240 g/m ²
Dikte	DIN 53855	0,6 mm
Scheurvastheid, langsrichting	DIN 53857	280 N/5cm
Scheurvastheid, dwarsrichting	130 N/5cm (alleen het membraan)	
Rek voor breuk, langsrichting	DIN 53857	> 50 %
Rek voor breuk, dwarsrichting	> 140 %	
Toelaatbare totale vervorming	5 % van de niet gekleefde foliebreedte (evt. moet een lusvormige bewegingsreserve worden voorzien bij het aanbrengen)	
Luchtdichtheid	DIN EN 1026	an < 0,1
S_d-waarde	± 45 m	
Waterdichtheid	EN 1027	9A
Brandgedrag	EN 13501-1	B
Bepleisterbaarheid	geschikt	
Toelaatbare temperatuur	-40°C tot +80°C	
Verwerkingstemperatuur	-10°C tot +35°C	
Houdbaarheid	12 maanden, droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking	
Bij blootstelling aan de atmosfeer/UV	12 maanden	

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen! Nuttige informatie kunt u ook vinden in de brochure 'Verputzen von Fensteranschlussfolien' (Bepleisteren van raamaansluitfolie), Bundesverband der Gipsindustrie eV. – IndustrieGruppe Baugipse.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievooraarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

